

SİMSELF QUICKSHINGLE (KENDİNDEN YAPIŞKANLI DESENLİ MEMBRAN)


Patentli ürünümüz SİMSelf Quickshingle (Kendinden Yapışkanlı Desenli Membran), bir yüzü renkli mineral kaplama ile kaplanmış, diğer yüzü ise sökülebilir polietilen filmle korunmuş, kendinden desenli, polimer bitüm esaslı bir su yalıtım örtüsüdür. Gerilmelere karşı mekanik direncini artırmak amacıyla bünyesinde polyester keçe donatısı kullanılmıştır. Kendinden yapışkanlı özelliği sayesinde uygulama kolaylığı sağlar.

Ürün, yuvarlak, altıgen (petek), alaturka ve dikdörtgen gibi farklı desen ve renk seçenekleriyle üretilmektedir.

Yüksek dayanıklılığı ve su yalıtım performansı ile çeşitli çatı, cephe ve zemin uygulamalarında güvenle kullanılabilir.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların Teras ve Eğimli Çatı Yüzeylerinde;



- Ahşap, betonarme vb. çatılarda,
- Gezilemeyen teras ve bahçe çatılarda,
- Kubbe ve tonozlu çatılarda,
- Kariyerlerde, Bahçe kulübelerinde ve sundurmalarda,
- Baca dipleri, parapet dönüşleri, dere olukları, gizli dereler, dilatasyon gibi zorlu detaylarda
- Özellikle tüpgaz ve şaloma alevinin kullanımının mümkün olmadığı ya da sakıncalı olduğu yerlerde rahatlıkla kullanılabilir. Kendinden yapışkanlı alt yüzeyi sayesinde, ahşap, plastik gibi yüksek ısıya dayanamayan malzemelere ve ısı yalıtım plakalarına (SİM Board XPS, EPS vb.) kolayca uygulanabilir.

Son katman olarak daha birçok su yalıtım detayının ekonomik ve estetik çözümlerinde kullanılabilir.

AVANTAJLAR

- SİMSelf Quickshingle desenlerinin tümü kendini tekrar etme özelliğine sahiptir; bu özellik, desenin yekpare bir şekilde ortaya çıkmasını sağlar ve aynı zamanda hızlı ve kolay uygulama yapılmasına olanak tanır.
- Uygulandığı yüzeye mükemmel yapışmakta ve oldukça iyi bir aderans sağlamaktadır.
- Uygun yöntemlerle kullanıldığında ve yeterli koruma sağlandığında bina ömrünce dayanır.
- Bir yüzü renkli mineral kaplı SİMSelf Quickshingle, ahşap, betonarme ve metal çatıların her detayında su yalıtımı çözümleri sunan yüksek performanslı bir son kat malzemesidir.
- Farklı iklim koşullarında başarılı performans sergileyen SİMSelf Quickshingle, renkli mineralleriyle ultraviyole ışınlarından korur, bitümün erimesini ve akmasını engeller ve soğuk hava koşullarında çatlama ve kırılmaları önler. Bu özellikler, membranın ömrünü uzatarak UV dayanımı gerektiren uygulamalar için ideal bir çözüm sunar.
- Yapı hareketlerine karşı sahip olduğu enine çekme direnci ve boyuna çekme direnci değerleri ile uygulama için gerekli elastikiyeti fazlasıyla göstermektedir. Yapı hareketlerine ve genleşme farklılıklarına karşı mükemmel dayanıklıdır.
- Ekonomik ve pratik çözüm sağlar. Özel kesme bıçaklarıyla istenilen boyut ve şekilde kesilerek kullanılır.



AMBALAJ

ÖZELLİKLER	BİRİM	SİMSELF QUICKSHINGLE
Rulo Uzunluğu	m(±0,2)	10
Rulo Geniřlięi	m(±0,2)	1
Rulo Alanı	m ²	10
Paletteki Rulo Adedi	Adet	23
Paletteki Ürün Alanı	m ²	230

•İhracat Ürün Ambalaj boyutları için bilgi@standartizolasyon.com adresinden bizim ile iletişime geçiniz.

DEPOLAMA

- Bitümlü membranlar; kapalı alanlarda dik olarak stoklanmalıdır.
- Paletler üst üste stoklamadan kaçınılmalı ve tek kat olarak stoklanmalıdır.
- Direkt güneş ışınlarına ve ani ısı değışikliklerine karşı muhafaza altına alınmalıdır.



ÖZELLİKLER	BİRİM	SİMSELF QUICKSHINGLE
Taşıyıcı		POLYESTER
Kalınlık	mm(±0,2)	3,5
Ek Yeri Kayma Direnci	N/5cm	≥300
Sıcaklık Dayanımı	C°	≥110
Soğukta Bükülme	C°	-5
Çekme Dayanımı (Boy/En)	N/5cm	600/400
Kopma Uzaması (Boy/En)	%	30/30
Yırtılmaya Karşı Dayanım (Boy/En)	N	≥100/≥100
Statik Yüklere Dayanım	kg	≥15
Darbeye Dayanım	mm	≥1500
Yangına Tepki	Sınıf	E
Üst Yüzey Kaplama		Mineral Kaplı
Alt Yüzey Kaplama		Sökülebilir Film

UYGULAMA

- Bitümlü su yalıtım örtüleri uygulama sahasında üzeri kapalı bir şekilde 24 saat muhafaza edildikten sonra uygulanmalıdır. (Şartlandırma)
- Bitümlü örtülerle yapılan su yalıtım uygulamaları min.+5°C - max.+35°C ve üstündeki sıcaklıklarda, yağışsız havalarda ve kuru zeminlere yapılmalıdır. +15°C'nin altındaki sıcaklıklardaki uygulamalar için ısı tabancası kullanılması önerilir.
- Su yalıtımı uygulanacak olan yüzeyler düzgün ve pürüzsüz olmalı, yüzeyler yağ, mazot vb. Su yalıtımına zarar verebilecek kirlilerden veya birikintilerden temizlenmiş olmalıdır.
- Betonarme yüzeyler, SİM Astar ile astarlanıp kuruduktan sonra, su yalıtım örtüleri gereken yapıştırma yöntemine göre uygulanmalıdır.
- Tüm örtü katmanları aynı yönde açılmalıdır. Birinci kat örtülerin enlemesine olan ek yerleri, şaşırtmalı olarak yapılmalıdır. İkinci kat örtüler ise, birinci kat örtünün boyuna ve enine ek yerleri ortalanmalıdır.
- Bitümlü örtünün enine bindirmeleri 10cm, boyuna bindirmeleri ise 15cm olacak şekilde uygulanır.



STANDARTLAR / SERTİFİKALAR



TS EN 13707'ye göre CE işaretlemesi