



+90 444 88 78



Fevzipaşa Mah, Kınalı Kavşağı Cad  
No:123 – 123/1  
34580 Silivri / İSTANBUL




bilgi@standartizolasyon.com



## PANEL COVER MEMBRAN

UV Dayanımlı, Donatılı, Geotekstil Keçeli TPO Çatı Membranı Uv dayanımlı, buhar geçirgen, donatılı, sıcak hava kaynağı ile birleştirilebilen, bitki kök dayanımına sahipi geotekstil keçe içermesi sebebiyle TPO Mebran laminasyonlu panel üretiminde de kullanılabilen DONATILI -GEOTEKSTİL KEÇELİ TPO Su Yalıtımlı Çatı Membranıdır.



## ÜRÜN AÇIKLAMASI

UV Dayanımlı, Donatılı, Geotekstil Keçeli TPO Çatı Membranı Uv dayanımlı, buhar geçirgen, donatılı, sıcak hava kaynağı ile birleştirilebilen, bitki kök dayanımına sahipi geotekstil keçe içermesi sebebiyle TPO Mebran laminasyonlu panel üretiminde de kullanılabilen DONATILI -GEOTEKSTİL KEÇELİ TPO Su Yalıtımlı Çatı Membranıdır.

## Kullanım Yerleri



+90 444 88 78



Fevzipaşa Mah, Kınalı Kavşağı Cad  
No:123 – 123/1  
34580 Silivri / İSTANBUL



bilgi@standartizolasyon.com

- Çelik çatılar ve hafif metal çatılar.
- Bahçe / Otopark teras çatıları
- Beton çatılar ve farklı geometrik yapıdaki çelik çatılar

### Kullanım Avantajları

- EN 13956 Kalite Standartlarını sağlayan yüksek kalite
  - Buhar - geçirgen yapı
  - Bitki köklerine dayanıklı malzeme
- UV dayanımına sahip / Açık atmosfer koşullarına dayanıklı
- Ağır metaller içermeyen ve geri dönüştürülebilen ekolojik malzeme
  - Çözünme ve çürüme dayanımına sahip homogen ürün
- Yüksek elastikiyet değeri. Boyutsal stabiliteye sahip malzeme
- Mekanik olarak mesnetleme imkanı ile çatılarda serbest serim kullanma imkanı
  - -25 C sıcaklıkta elastikiyetini muhafaza etme kabiliyeti
  - Yüksek yırtılma direnci ve darbe dayanımı
- Sıcak hava kaynağı ile kaliteli ve kolay uygulama imkanı
  - -35 °C ve +85 °C sıcaklık aralığında su yalıtımı sağlar

### Teknik Özellikler

| Özellikler                | Minimum<br>Gerekli Değer (EN) | Test Sonucu | Birim | Test Metodu |
|---------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------------|
| Görünür Kusurlar          | Kusur yok                     | Kusur yok   | -     | EN 1850-2   |
| Dış Yangın<br>Performansı | BRoof(tl)                     | Uygun       | -     | EN 13501-5  |
| Yangına Karşı Tepki       | E Sınıfı                      | E Sınıfı    | -     | EN 13501-1  |
| Su Geçirimsizlik          | Geçirmez                      | Geçirmez    | -     | EN 1928 (B) |
| Bitki Kökü Dayanımı       | Uygun                         | Uygun       | -     | EN 13948    |
| UV Dayanımı (1000<br>h)   | Dayanımlı                     | Dayanımlı   | -     | EN 1297     |



**+90 444 88 78**



Fevzipaşa Mah, Kınalı Kavşağı Cad  
No:123 – 123/1  
34580 Silivri / İSTANBUL



bilgi@standartizolasyon.com

|                                    |      |       |         |              |
|------------------------------------|------|-------|---------|--------------|
| Ek Yeri Kayma Mukavemeti Değeri    | >600 | >800  | N/50 mm | EN 12317-2   |
| Statik Yük Dayanım Değeri          | >20  | >25   | Kg      | EN 12730 (B) |
| Kopma Uzaması / Elastikiyet Değeri | >15  | >21   | %       | EN 12311-2   |
| Darbe Dayanımı Değeri              | >400 | 600   | mm      | EN 12691 (A) |
| Yırtılma Dayanım Değeri            | >180 | >320  | N       | EN 12310-2   |
| Çekme Mukavemeti Değeri            | >800 | >1000 | N/50 mm | EN 12311-2   |
| Birleşim Yeri Soyulma Mukavemeti   | >200 | >280  | N/50 mm | EN 12316-2   |
| Soğukta Elastisite Kararlılığı     | <-25 | <-25  | °C      | EN 495-5     |
| Boyutsal Stabilite                 | < 1  | < 1   | %       | EN 1107-2    |
| Dolu Tanelerine Dayanım            | >17  | >22   | m/s     | EN13583      |

**Kalınlık**

1,2 mm

1,5 mm

**En**

1,10 mt

1,10 mt

**Boy**

25

20

**Renk\***

Gri / Siyah

Gri / Siyah

( \* ) Talebe göre farklı renklerde üretim imkanı

**GALERİ**



**+90 444 88 78**



Fevzipaşa Mah, Kınalı Kavşağı Cad  
No:123 – 123/1  
34580 Silivri / İSTANBUL



[bilgi@standartizolasyon.com](mailto:bilgi@standartizolasyon.com)

